

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mô tả	BS 313 là sơn bóng mờ cao cấp ngoài trời sử dụng công nghệ tiên tiến có khả năng chống bám bẩn và chống bám bụi tốt làm cho bề mặt sơn luôn mới. BS 313 sử dụng nhựa gốc Acrylic cao cấp giúp màng sơn co giãn gấp 2 lần nên dễ dàng che lấp các vết nứt nhỏ. Ngoài ra, bảo vệ bề mặt tường ngoại thất chống rêu mốc, ngăn ngừa vi khuẩn và đặc biệt là tính năng chống tia UV, BS 313 chính là lựa chọn số 1 để bảo vệ sức khỏe và ngôi nhà của bạn. Khách mua hàng có thể đặt màu tùy ý hoặc theo bảng màu có sẵn.
Loại	Modified Acrylic Emulsion.
Công dụng	Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt ngoại thất như : - Tường trát vữa - Tường gạch - Bề mặt thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bề mặt MDF
Hoàn thiện	Bóng mờ Màu sắc: nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu .màu đặc biệt đáp ứng theo yêu cầu.
Đặc điểm	- Là loại sơn nước chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao. - Tính năng chống bám bụi. - Che lấp các khuyết tật nhỏ của bề mặt tường. - Tính năng chống rêu ,mốc rất tốt. - Tính năng chịu rửa trôi tuyệt vời.. - Khả năng chống kiềm hóa và muối hóa cao.

	- Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định . - Dễ thi công và màng sơn bóng mờ. - Không độc hại, không chứa Chì, Thủy Ngân và các kim loại nặng. - Chịu được thời tiết.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định . <u>Hướng xử lý đề nghị</u> <u>Chất đơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. <u>Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét:</u> Các màng sơn cũ /bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp. <u>Độ ẩm:</u>Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn .Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: * * Phần nền: Độ ẩm dưới 16%. * * Gỗ: Độ ẩm dưới 10 %. Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý. Rêu/Nấm: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ALKAZA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. <u>Dầu/Mỡ:</u> Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
Phương pháp thi	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí.

DELTA VIET NAM Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.alkaza.com

công	
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 7-8 m ² /kg (Độ dày màng sơn khô 40 μm)
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng. Cọ quét và con lăn – tối đa 10% Phun không có khí – tối đa 5%
Khối lượng thể tích	1.1 – 1.2 kg/lít
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm ²) 20 -150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -1” Pha loãng tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	Bột trét: 2-3 lớp bả ngoài trời A300. Sơn lót: 1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoài trời CK242 . Sơn phủ: 2-3 lớp sơn bóng mờ cao cấp ngoài trời BS 313.
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 40 – 50 μm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường .
Thời gian khô	Khô bề mặt 30 phút ở 30 ⁰ C Khô hoàn toàn 4 giờ ở 30° C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường.
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng.
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. Lưu trữ ở nơi khô ,mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35°C.
Đóng gói	1Kg, 5Kg và 20 Kg.

Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 80%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>