

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mô tả	-CK241 là loại sơn đặc biệt, dùng để sơn lót trước khi sơn phủ lớp sơn hoàn thiện đã được nghiên cứu và thử nghiệm rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. -CK241 tạo độ liên kết bền chắc với bề mặt nền, thẩm thấu sâu vào vật liệu do có cấu trúc hạt polime nên tăng cường tính chất cơ lý của vật liệu, có tính kháng kiềm mạnh, tương hợp với tất cả các loại sơn ALKAZA.
Loại	Styren Acrylic
Công dụng	Là lớp sơn lót cho các tường ngoại thất như: - Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông - Bề mặt thạch cao
Hoàn thiện	Bóng nhẹ Màu: Trắng đục
Đặc điểm	-Chống kiềm hóa cao -Chống lại sự phai màu của lớp sơn phủ do các hóa chất trong xi măng gây ra -Độ bám dính tốt -Khả năng chống rêu và nấm cao -Khô nhanh , rất thuận tiện để thi công lớp kế tiếp -Dễ sử dụng
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch ,khô và ổn định

	<u>Hướng xử lý đề nghị</u> <u>Chất đơ, bụi:</u> Bề mặt phải khô. Phải đảm bảo thời gian cho bề mặt khô. <u>Phản nền:</u> Độ ẩm dưới 16%. Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý. <u>Chất không ổn định:</u> Bột, màng sơn cũ, chất bẩn, vữa... không ổn định phải được tẩy sạch bằng nước với áp lực cao hoặc dụng cụ thích hợp. <u>Sự nhiễm bẩn:</u> Bụi và các chất lạ phải được làm sạch bằng giẻ ướt. Dầu hoặc mỡ phải được tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết, Sau đó cần để cho bề mặt thật khô. <u>Rêu/Nấm:</u> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ALKAZA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. <u>Vết nứt:</u> Trét lại các vết nứt bằng bột bả cao cấp ngoài trời A300.	
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí	
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 5-6 m ² / kg (Độ dày màng sơn khô 35μm)	
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn – tối đa 10% Phun không có khí – tối đa 5%	
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 120 -150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7”	

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI CK241

TLKT Số: 06
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 14/2/2017

	Pha loãng	Tối đa 5%
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 μm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường	
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30° C Khô hoàn toàn 4 giờ ở 30° C	
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu 2 giờ ở điều kiện bình thường	
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng	
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng.lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35°C	
Đóng gói	6 Kg và 22 Kg	
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15°C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp	
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện,tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>	