

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Mô tả	- VS112 là sơn mịn trong nhà sử dụng cấu trúc hạt polymer siêu nhỏ làm các phân tử kết nối với nhau tạo thành 1 hệ liên kết nhờ vậy giúp chống bong, tróc hiệu quả, giữ màu sơn luôn đẹp và lâu phai. - Với ưu điểm vượt trội là độ phủ cao, bề mặt sơn nhẵn mịn, tính năng chống nấm mốc, ngăn ngừa vi khuẩn, VS112 chính là lựa chọn đúng đắn với mức giá hợp lý cho ngôi nhà của bạn. - Khách mua hàng có thể đặt màu tùy ý hoặc theo bảng màu có sẵn.
Loại	Acrylic Copolymer
Công dụng	Là lớp sơn phủ cho các tường nội thất như - Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông
Hoàn thiện	Mờ Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu
Đặc điểm	- Rất kinh tế - Dễ sử dụng - Độ che phủ cao - Chống rêu, mốc
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định Hướng xử lý đề nghị Chất đơ, bụi: Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. Nếu bề mặt có nhiều bột, nên sơn một lớp sơn lót kháng kiềm CK241 sau khi làm sạch bề mặt Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét: Các màng sơn cũ /bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp. Độ ẩm: Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: * * Phần nền: Độ ẩm dưới 16% * * Gỗ: Độ ẩm dưới 10 % Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý Rêu/Nấm: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ALKAZA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.

DELTA VIET NAM Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.alkaza.com

	<u>Dầu/Mỡ</u> : Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 4-5 m ² /kg (Độ dày màng sơn khô 40 μm)
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn – tối đa 10% Phun không có khí – tối đa 5%
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm ²) 120 -150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7” Pha loãng Tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	Bột trét: 2-3 lớp bả trong nhà A100 Sơn lót: 1-2 lớp sơn lót kháng kiềm trong nhà và ngoài trời CK241 Sơn phủ: 2-3 lớp sơn mịn trong nhà VS112
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 40 – 50 μm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30° C Khô hoàn toàn 4 giờ ở 30° C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng, lưu trữ ở nơi khô ,mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35° C
Đóng gói	4.8Kg & 24 Kg
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15° C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>