

	TÀI LIỆU KỸ THUẬT KEO CHÍT MẠCH/KEO CHÀ RON - DKC	Mã số: TLKT.87/R&D/2021 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2021
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM	ISO 9001:2015	

Mô tả	Keo chít mạch/keo chà ron DKC là sản phẩm có hoạt chất gốc acrylic kháng nước biến tính kết hợp polyurathan nguyên chất. Dùng chít mạch (chà ron) khi ốp lát các loại Gạch Ceramic, Gạch sứ Porcelain, Đá ốp lát ...Ngoài ra có thể dùng để chít các mạch xung quanh bếp, bồn cầu, lavabo, bồn tắm, chân tường...																																															
Công dụng	Keo chít mạch/keo chà ron DKC được ứng dụng cho các khu vực sau: - Cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng... - Cho khu vực công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp, bể bơi, khách sạn, nhà nghỉ, trang trí các khu vực sử dụng đá granite, gạch men, gốm, sứ... - Thích hợp cho nhiều loại bề mặt vật liệu như bê tông, tường sơn bả, vữa xây, gỗ tự nhiên và nhân tạo... - Lấp đầy các khe hở, khoảng trống nhỏ trong xây dựng.																																															
Thông số kỹ thuật	Keo chít mạch/keo chà ron DKC có chỉ số kỹ thuật sau: <table><tr><th>STT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Đơn vị</th><th>Kết quả</th></tr><tr><td>1</td><td>Màu sắc</td><td>-</td><td>Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất</td></tr><tr><td>2</td><td>Dạng đóng gói</td><td>-</td><td>Tuýp</td></tr><tr><td>3</td><td>Tỷ trọng</td><td>g/ml</td><td>1.3±0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>Độ dẫn dài tối đa</td><td>MPa</td><td>≥0.05</td></tr><tr><td>5</td><td>Chống thấm nước</td><td>-</td><td>Tốt</td></tr><tr><td>6</td><td>Thời gian khô bề mặt</td><td>Phút</td><td>30-180</td></tr><tr><td>7</td><td>Độ chảy vồng</td><td>mm</td><td>≤1</td></tr><tr><td>8</td><td>Hàm lượng chất rắn</td><td>%</td><td>≥60</td></tr><tr><td>9</td><td>Độ cứng shore A</td><td>-</td><td>30-45</td></tr><tr><td>10</td><td>Nhiệt độ ứng dụng</td><td>°C</td><td>5-50</td></tr></table>				STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất	2	Dạng đóng gói	-	Tuýp	3	Tỷ trọng	g/ml	1.3±0.1	4	Độ dẫn dài tối đa	MPa	≥0.05	5	Chống thấm nước	-	Tốt	6	Thời gian khô bề mặt	Phút	30-180	7	Độ chảy vồng	mm	≤1	8	Hàm lượng chất rắn	%	≥60	9	Độ cứng shore A	-	30-45	10	Nhiệt độ ứng dụng	°C	5-50
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả																																													
1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất																																													
2	Dạng đóng gói	-	Tuýp																																													
3	Tỷ trọng	g/ml	1.3±0.1																																													
4	Độ dẫn dài tối đa	MPa	≥0.05																																													
5	Chống thấm nước	-	Tốt																																													
6	Thời gian khô bề mặt	Phút	30-180																																													
7	Độ chảy vồng	mm	≤1																																													
8	Hàm lượng chất rắn	%	≥60																																													
9	Độ cứng shore A	-	30-45																																													
10	Nhiệt độ ứng dụng	°C	5-50																																													
Đặc điểm	- Có thể sơn phủ - Định hình tốt trên tường đứng - Đàn hồi nhẹ và không nứt - Dễ thi công - Độ bám dính tốt - Màu sắc đa dạng, thích hợp cho các công trình thiết kế, trang trí gây ấn tượng																																															

	mạnh - Chịu nước tốt, chống mốc và bụi bẩn - Không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt: bề mặt phải khô, sạch và không dính dầu mỡ hoặc rỉ sét. Có thể rửa sạch bề mặt cần thi công bằng các chất tẩy rửa thông dụng.
Phương pháp thi công	- Cắt đầu vôi một góc 45^0 tại vị trí có kích thước đầu ra lượng keo mong muốn. - Bóp lực mạnh và đều cho keo ra từng sợi dọc bề mặt cần trám vá, dùng dụng cụ vuốt để tạo mặt phẳng hoặc đường thẳng mong muốn. - Keo chít mạch/keo chà ron DKC sẽ khô hoàn toàn sau 24 giờ thi công. - Sau khi khô hoàn toàn, keo chít mạch/keo chà ron DKC chỉ có thể loại bỏ được bằng phương pháp cơ học.
Lưu ý khi sử dụng	- Không nên thi công keo chít mạch/keo chà ron DKC khi trời mưa, tuyết, sương giá... - Không nên sử dụng keo chít mạch/keo chà ron DKC để dán các vật liệu polyethylene (PE), polypropylene (PP) và Teflon.
Vệ sinh	- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Keo đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học
Bảo quản	- Điều kiện lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm - Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 18 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở. - Đóng nắp kỹ sau khi sử dụng để tránh bị khô.
Thông tin sản phẩm	- Dạng / Màu: tuýp kem / Trắng, vàng kem, ghi, đen, nhũ vàng, nhũ đồng... - Đóng gói: 200gram/tuýp
Thông tin an toàn, sức khỏe	- Khi bị dính vào cơ thể phải rửa nhiều với nước sạch. - Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc. - Tránh xa tầm tay trẻ em. - Không đổ keo khô/ướt xuống cống, rãnh. - Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước - Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương. - Vận chuyển: Không nguy hiểm.
Ghi chú	Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.