

	TÀI LIỆU KỸ THUẬT KEO DÁN GẠCH - DKG	Mã số: TLKT.88/R&D/2021 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2021
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	Keo dán gạch DKG là sản phẩm có hoạt chất gốc xi măng. Keo dán gạch có độ bám dính cao, là sản thích hợp với gạch hút nước và ít hút nước như gạch ceramic, gạch/đá granite và đá marble, có kích thước lên đến 60x60 cm. Keo dán gạch DKG có độ bám dính cao, thích hợp thi công trên bề mặt tường và sàn xi măng.					
Công dụng	Keo dán gạch DKG được ứng dụng cho các khu vực sau: - Cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng - Cho khu vực ngoại thất dưới mái che và tường có chiều cao 8m.					
Thông số kỹ thuật	Keo dán gạch DKG đảm bảo kỹ thuật theo TCVN 7899-:2008 ISO 13007-:2004 – Gạch gồm ốp lát – Vữa, Keo chít mạch và dán gạch:					
	STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng		Phương pháp kiểm tra
				C1	C2	
	1	Màu sắc	-	Trắng hoặc xám		Ngoại quan
	2	Thời gian mở: - Thời gian mở. - Thời gian chờ trước khi chà ron.	Phút Giờ	20-30 24		TCVN 7899-:2008
	3	Cường độ bám dính khi kéo	N/mm ²	≥ 0.5	≥ 1	TCVN 7899-:2008
	4	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước	N/mm ²	≥ 0.5	≥ 1	TCVN 7899-:2008
	5	Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ mở 20 phút	N/mm ²	≥ 0.5	≥ 1	TCVN 7899-:2008
Đặc điểm	- Định mức trung bình: 5kg/m2 - Khối lượng riêng: 1.4g/cm3 - Thời gian ủ: 3-4 phút - Thời gian trộn để sử dụng: 4 giờ - Thời gian mở: 20-30 phút - Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút - Thời gian chờ trước khi chà ron: 24 giờ					

	- Độ dày đạt yêu cầu: 2-10mm
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt: bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, không quá khô. - Gạch: không nên ngâm gạch trong nước. Phải đảm bảo gạch khô và sạch trước khi dán. - Trộn sản phẩm: Cho nước vào xô trước và đổ keo từ từ vào sau, trộn đều cho đến khi hỗn hợp dẻo và đồng nhất, chờ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy tác dụng.
Phương pháp thi công	- Chát lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa, giữ bay nghiêng khoảng 60° kéo keo chải đều ra bề mặt. - Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm, cần tráng 1 lớp keo mỏng lên phía sau của gạch - Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch - Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa và chờ 24 giờ cho keo khô trước khi chà ron/chít mạch - Chà ron/chít mạch bằng bay cao su. Chờ 24 giờ trước khi lưu thông.
Lưu ý khi sử dụng gạch	- Không nên trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch, thấm thấu nước và bong tróc về sau - Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
Vệ sinh	- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Keo đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học
Bảo quản	- Điều kiện lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm - Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Thông tin sản phẩm	- Dạng / Màu: Dạng / Màu: Bột / Trắng hoặc xám - Đóng gói: 25Kg/bao
Thông tin an toàn, sức khỏe	- Thành phần chứa xi măng nên gây kích ứng da khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong các trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (ví dụ: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra các trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng. - Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt hoặc da. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít phải bụi trực tiếp khi thi công. - Khi bị dính vào cơ thể phải rửa nhiều với nước sạch. - Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc.

VIET NAM DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn

	- Tránh xa tầm tay trẻ em. - Không đổ keo khô/ướt xuống cống, rãnh. - Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước - Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương. - Vận chuyển: Không nguy hiểm.
<u>Ghi chú</u>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Nhãn hàng DEFIX - Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam.</i> <i>Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>