



VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM VẬT LIỆU HỮU CƠ & HÓA PHẨM XÂY DỰNG
VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS (VIBM) - MINISTRY OF CONSTRUCTION (MOC)
CENTRE FOR ORGANIC MATERIALS & CONSTRUCTION CHEMICALS (COMCC)
Địa chỉ (Address): 235 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại (Tel): 024.38582912; Fax: 024.38581112; Website: <http://vibm.vn/>; E-mail: ttvlhc@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM – TEST REPORT

Số (No): 2828/VLXD-VLHC

1. Cơ quan gửi mẫu (Client): CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM
2. Loại mẫu (Kind of sample): Sơn mỹ thuật
3. Số lượng (Quantities): 01
4. Số phiếu (No): 2682/ KHTN
5. Ngày nhận mẫu (Date of received): 12/07/2022

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST RESULTS

TT (No)	Tên chỉ tiêu (Items)	Đơn vị (Unit)	YCKT theo JIS A 6909:2014	Kết quả (Results)	Phương pháp thử (Test methods)
1	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn	MPa	$\geq 0,5$	0,8	JIS A 6909:2014
2	Độ bền va đập	-	Không bị nứt, bong tróc và biến dạng đáng kể	Không bị nứt, bong tróc và biến dạng đáng kể	JIS A 6909:2014
3	Độ bền nước, sau 480 giờ	-	-	Đạt	Dựa theo TCVN 8653-2:2012
4	Độ bền kiềm, sau 240 giờ	-	-	Đạt	Dựa theo TCVN 8653-3:2012
5	Độ rửa trôi, sau 1200 chu kỳ	-	-	Đạt	Dựa theo TCVN 8653-4:2012
6	Chu kỳ nóng lạnh, sau 50 chu kỳ	-	≥ 50	Đạt	Dựa theo TCVN 8653-5:2012

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Cán bộ phân tích (Test By): Hà ...

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VIBM

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huỳnh

TT. VLHC&HPXD
COMCC

Trịnh Thị Hằng

Ghi chú (Note):

- Các chỉ tiêu và phương pháp thử được thử theo yêu cầu của khách hàng. (Characteristics and methods were tested according to client's request).
- Mẫu do khách hàng mang đến Viện Vật liệu xây dựng. Tên mẫu, tên cơ quan gửi mẫu và công trình sử dụng được báo cáo theo yêu cầu của khách hàng. (Sample were sent to VIBM. Name of sample, client and works are reported client's request).
- Không được sao chép từng phần (được sao chép toàn bộ) phiếu kết quả này khi chưa được sự đồng ý của Viện Vật liệu xây dựng. (This test report not be reproduced, except in full).