

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHẤT PHỦ BÓNG NGOÀI TRỜI ALKAZA CLEAR	Mã số: 09 Lần ban hành: 03 Ngày ban hành: 03/03/2020
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DELTA VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	Clear là loại sơn cao cấp 100% Acrylic được sử dụng để phủ bóng, tạo lớp bảo vệ cho các loại sơn giả đá, sơn găm, sơn giả gỗ, sơn hạt... Đặc biệt Clear có màng sơn trong suốt nên giữ nguyên được màu sắc của vật liệu phủ, màng sơn bóng đẹp, có thể lau chùi dễ dàng. Ngoài ra Clear có tính năng chống lại tia UV, màng sơn co giãn, không chứa chì và thủy ngân nên tuyệt đối an toàn với sức khỏe và môi trường.
Công dụng	Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt như : - Tường trát vữa - Tường gạch - Bể thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bể MDF
Loại	Emulsion of a copolymer of acrylic and methacrylic ester
Màu sắc	+ Màu sắc: trong suốt
Đặc điểm	- Chống trầy xước, chống bám bụi, chống thấm - Độ bóng cao, khô nhanh - Mùi rất nhẹ trong khi thi công sơn và trong quá trình sơn khô. - Là loại sơn chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao. - Tính năng chống rêu, mốc rất tốt. - Khả năng chống kiềm hóa và muối hóa cao. - Độ bám dính rất tốt trên các bề mặt ổn định. - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng. - Chịu được thời tiết.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt.	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định. Các lớp sơn trang trí phải đảm bảo lớp sơn đó khô hoàn toàn, ít nhất sau 12 giờ ở điều kiện chuẩn.

Hệ thống sơn đề nghị	- Lớp sơn chống thấm 2 thành phần DS101. - Lớp sơn lót ngoại thất DP17 - Lớp sơn mỹ thuật: Sơn hạt, sơn vảy, sơn trời giả đá, sơn nhũ, sơn găm, sơn gai... - Lớp chất phủ bóng ngoài trời Davosa Clear
Phương pháp thi công	+ Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 8-10 m ² /kg
Khối lượng thể tích	1.1 – 1.2 kg/lít
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> - Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 20 -150 - Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -1” - Pha loãng Tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	- Bột trét: 2-3 lớp bả trong nhà A200. - Sơn lót: 1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm CK241. - Sơn phủ: 2-3 lớp sơn bóng mờ cao cấp trong nhà VS124.
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 25-35 µm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường .
Thời gian khô	- Khô bề mặt 1 giờ - Khô hoàn toàn 5 giờ - Đạt độ khô tuyệt đối sau 7 ngày
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35°C
Đóng gói	1Kg, 4.8Kg, 20Kg .
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15°C và độ ẩm lớn hơn 80%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>
----------------	--

