

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỮA KHÔNG CO NGÓT DEFIX GROUT G-1	
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		

Mô tả	Defix Grout G-1 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương. Defix Grout G-1 dùng để rót vữa cho nền móng máy, định vị bu lông, các lỗ hổng và nơi sửa chữa cần cường độ cao. Defix Grout G-1 khi đông kết trong môi trường thích hợp thì không co lại và được sử dụng như vật liệu truyền tải giữa các cấu kiện chịu lực.
Công dụng	▪ Defix Grout G-1 thích hợp cho các công việc rót vữa sau: ▪ Nền móng máy ▪ Bê đường ray ▪ Cột trong các kết cấu đúc sẵn ▪ Định vị bu lông ▪ Gối cầu ▪ Các lỗ hổng ▪ Các khe hở ▪ Các hốc tường ▪ Nơi sửa chữa cần cường độ cao.
Ưu điểm	▪ Độ chảy lỏng tuyệt hảo. ▪ Ổn định về kích thước tốt. ▪ Cường độ cao, độ sệt có thể điều chỉnh. ▪ Không tách nước. ▪ Sử dụng ngay chỉ cần thêm nước. ▪ Không độc hại , không bị ăn mòn. ▪ Kháng va đập và rung động. ▪ Có thể bơm vữa bằng máy bơm thích hợp.
Dạng/ màu sắc	▪ Dạng: Bột ▪ Màu: Xám bê tông.
Đặc điểm kỹ thuật	* Khối lượng thể tích; ~ 1.60 kg/lít (khối lượng thể tích đồ đông của bột), ~ 2.20 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa mới trộn) * Tỉ lệ trộn (Độ sệt có thể chảy được): * Defix Grout G-1 : nước = 1: 0.15 (theo khối lượng) ~ 3.75 lít nước sạch cho 1 bao Defix Grout G-1 25 kg.

* Lỗ hồng tối thiểu: Defix Grout G-1 là 10 mm.

* Lỗ hồng tối đa: Xin liên hệ với phòng kỹ thuật DELTA để được tư vấn.

* Đặc tính (27⁰C/ độ ẩm môi trường 65%)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tiêu chuẩn
1	Hàm lượng nước	15%	
2	Độ chảy lỏng	27 – 32 cm	ASTM C230-89
3	Sự tách nước	Không có	ASTM C940-89
4	Giãn nở (24h)	≥ 0.1 %	ASTM C940-89
5	Thời gian ninh kết ban đầu	≥ 5 giờ	ASTM C403-90
6	Thời gian ninh kết sau cùng	≤ 12 giờ	ASTM C303-90

* Theo nguyên tắc ngón tay cái, độ dài của khoảng hở ít nhất phải gấp 3 lần kích cỡ tối đa của cốt liệu.

* Khi rót vào các khu vực có độ dày lớn hơn 60 mm, việc dùng thêm cốt liệu lớn và/hoặc tưới nước sạch sẽ làm giảm nhiệt độ phát sinh trong giai đoạn đông cứng ban đầu.

* **Mức tiêu hao:** Mật độ tiêu thụ: Khoảng 13.10 lít vữa và cần 76 bao tạo 1m³ vữa.

* Vệ sinh: Mật độ tiêu thụ: Khoảng 13.10 lít vữa và cần 76 bao tạo 1m³ vữa.

- **Cường độ nén**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Tiêu chuẩn
1	1 ngày	≥ 25 N/mm ²	ASTM C942-86
2	3 ngày	≥ 41 N/mm ²	ASTM C942-86
3	7 ngày	≥ 52 N/mm ²	ASTM C942-86
4	28 ngày	≥ 60 N/mm ²	ASTM C942-86

Dữ liệu áp dụng	
Hướng dẫn thi công	Chuẩn bị bề mặt - Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác. - Các bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải không có vảy rỉ sét hoặc dầu mỡ. - Các bề mặt hút nước phải được bão hòa hoàn toàn nhưng không được để đọng nước. Trộn: - Bột sẽ được thêm từ từ vào nước đã được định lượng trước sao cho thích hợp với độ sệt mong muốn. Trộn bằng máy trộn điện có cần trộn với tốc độ thấp (tối đa 500 vòng/phút) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt độ sệt mịn. - Có thể sử dụng những thiết bị trộn 2 cần loại máy trộn cường bức
Phương pháp thi công	- Rót vữa sau khi trộn. Phải đảm bảo không khí còn bị nhốt trong vữa được giải thoát hết. Khi rót vữa vào đế phải duy trì cột áp suất để giữ cho dòng chảy của vữa không bị gián đoạn. Phải đảm bảo ván khuôn được dựng chắc chắn và kín nước. Để đạt hiệu quả giãn nở tối ưu, thi công vữa càng nhanh càng tốt. - Rót vữa lỏng ở các bề máy: Tưới nước toàn bộ nhưng không để đọng nước ở các bu lông. Nếu có thể rót vữa lỏng vào các lỗ neo trước, sau đó rót vữa lỏng vào đế và giữ cho dòng vữa chảy liên tục. - Rót vữa lỏng vào mặt đáy: Tưới nước trước khoảng 24h, không để đọng nước. Giữ áp suất thủy lực không đổi để cho vữa chảy liên tục. Dùng cáp hoặc dây xích để đảm bảo các lỗ hồng được lấp đầy. Phải đảm bảo bột khí thoát ra hết dễ dàng. - Rót vữa lỏng vào các hốc lớn/ thể tích lớn: Tùy thuộc vào thể tích cần được lấp và độ dày của khoảng hở, có thể thêm cốt liệu lớn 4- 8mm, 8-16mm, 16-32mm vào vữa lỏng Defix Grout G-1 ở tỉ lệ 50 – 100% khối lượng của bột Defix Grout G-1. Các cốt liệu tròn thích hợp hơn các cốt liệu dẹt.
Bảo quản	Nơi khô mát có bóng râm.
Nhiệt độ thi công	Nhiệt độ thi công: Tối thiểu 10 ⁰ C và tối đa 40 ⁰ C.
Đóng gói	Bao 25kg
Hạn sử dụng	- Tối thiểu 08 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.

Vệ sinh	Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học.
Thông tin an toàn, sức khỏe và môi trường	Lưu ý quan trọng: - Nhiệt độ thi công tối thiểu là 10⁰C. Nếu nhiệt độ thi công thấp hơn 20⁰C thời gian ninh kết và cường độ đạt được sẽ chậm hơn - Phải tuân thủ thời gian bảo dưỡng thông thường tối thiểu 03 ngày ở những nơi bề mặt vữa lộ thiên - Trong trường hợp rót vữa lỏng vào các hốc lớn/ thể tích lớn, dùng Defix Grout G-1 là thích hợp nhất. An toàn sức khỏe và môi trường - Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước. - Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương. - Vận chuyển: Không nguy hiểm.
Ghi chú	Miễn trừ: Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Đối với những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi cần có hướng dẫn cụ thể. Vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhân hàng DEFIX – Công ty TNHH DELTA CENTRE Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.