

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT SƠN MỊN NGOÀI TRỜI HS312	Mã số: 07 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 14/02/2017
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DELTA VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	- HS312 là dòng sơn mịn ngoài trời chất lượng cao mang lại sự lựa chọn đa dạng các sắc màu với độ bền vượt trội. - HS312 sử dụng nhựa gốc Acrylic cao cấp giúp màng sơn co giãn gấp 2 lần nên dễ dàng che lấp các vết nứt nhỏ. - Ngoài ra với tính năng chống rêu mốc, ngăn ngừa vi khuẩn và khả năng kháng kiềm hiệu quả, HS312 tạo lớp bảo vệ hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn trước thời tiết khắc nghiệt. - Khách mua hàng có thể đặt màu tùy ý hoặc theo bảng màu có sẵn.
Công dụng	Là lớp sơn phủ cho các tường ngoại thất như - Tường trát vữa - Tường gạch - Bê tông
Loại	Acrylic polime
Màu sắc	Màu sắc: Mịn; Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu. Màu đặc biệt sẽ được đáp ứng theo yêu cầu
Đặc điểm	- Chống rêu, mốc. - Chịu được thời tiết. - Độ che phủ cao, dễ sử dụng - Có thể chùi rửa bằng nước hoặc chất tẩy nhẹ. - Ngăn chặn hữu hiệu sự xuống cấp của màng sơn do chất kiềm trong xi măng gây ra.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt.	• Bề mặt phải sạch ,khô và ổn định <u>Hướng xử lý đề nghị</u> <u>Chất dơ, bụi:</u> Làm sạch bằng nước với áp lực cao. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. Nếu bề mặt có nhiều bột, nên sơn một lớp sơn lót kháng

	kiểm CK242 sau khi làm sạch bề mặt. <u>Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét</u>: Các màng sơn cũ /bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp. <u>Độ ẩm</u>: Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: ❗❗❗ Phần nền: Độ ẩm dưới 16% Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý. Rêu/Nấm: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ALKAZA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. Dầu/Mỡ: Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
Phương pháp thi công	+ Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 5-6 m ² / kg/ lớp (Độ dày màng sơn khô 30 µm)
Pha loãng	+ Dùng nước sạch để pha loãng, tối đa 10% theo khối lượng. - Cọ quét và con lăn – tối đa 10% - Phun không có khí – tối đa 10%
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> - Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 120 -150 - Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7” - Pha loãng Tối đa 10%
Hệ thống sơn đề nghị	- Bột trét: 2-3 lớp bả cao cấp ngoài trời A300 - Sơn lót: 1-2 lớp Lót kháng kiềm ngoài trời CK242 - Sơn phủ: 2 -3 lớp sơn mịn ngoài trời HS312
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 µm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30⁰ C Khô hoàn toàn: 4 giờ ở 30⁰ C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường

Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng.lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 ⁰ C
Đóng gói	4.4 kg và 22 kg
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 85%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

