

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT SƠN MỊN TRONG NHÀ VS112	Mã số: 1 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 14/02/2017
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DELTA VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	- VS112 là sơn mịn trong nhà sử dụng cấu trúc hạt polymer siêu nhỏ làm các phân tử kết nối với nhau tạo thành 1 hệ liên kết nhờ vậy giúp chống bong, tróc hiệu quả, giữ màu sơn luôn đẹp và lâu phai. - Với ưu điểm vượt trội là độ phủ cao, bề mặt sơn nhẵn mịn, tính năng chống nấm mốc, ngăn ngừa vi khuẩn, VS112 chính là lựa chọn đúng đắn với mức giá hợp lý cho ngôi nhà của bạn. - Khách mua hàng có thể đặt màu tùy ý hoặc theo bảng màu có sẵn.
Công dụng	+ Là lớp sơn phủ cho các bề mặt tường nội thất như: - Tường trát vữa. - Tường gạch. - Bê tông.
Loại	Acrylic Copolymer
Màu sắc	Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu
Đặc điểm	- Rất kinh tế. - Dễ sử dụng. - Độ che phủ cao. - Chống rêu, mốc.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt.	• Bề mặt phải sạch, khô và ổn định <u>Hướng xử lý đề nghị:</u> <u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. Nếu bề mặt có nhiều bột, nên sơn một lớp sơn lót kháng kiềm CK241 sau khi làm sạch bề mặt <u>Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét:</u> Các màng sơn cũ /bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp. <u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: ** Phần nền: Độ ẩm dưới 16% ** Gỗ: Độ ẩm dưới 10 % Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý Rêu/Nấm: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm ALKAZA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô.

	<u>Dầu/Mỡ</u> : Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
Phương pháp thi công	+ Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 4-5 m ² /kg (Độ dày màng sơn khô 40 μm)
Pha loãng	+ Dùng nước sạch để pha loãng: - Cọ quét và con lăn – tối đa 10% - Phun không có khí – tối đa 5%
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> - Áp lực cung cấp (Kg/cm ²) 120 -150 - Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7” - Pha loãng Tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	- Bột trét: 2-3 lớp bả trong nhà A100 - Sơn lót: 1-2 lớp sơn lót kháng kiềm trong nhà và ngoài trời CK241 - Sơn phủ: 2-3 lớp sơn mịn trong nhà VS112
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 40 – 50 μm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30 ⁰ C Khô hoàn toàn: 4 giờ ở 30 ⁰ C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng.lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 ⁰ C
Đóng gói	4.8Kg & 24 Kg
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp
Ghi chú	Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện,tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi,do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của nhân hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.