

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT SƠN SIÊU BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI BS 382	Mã số: 10 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 14/02/2017
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DELTA VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	+ BS 382 là sơn siêu bóng cao cấp ngoài trời sử dụng công nghệ NANO với cấu trúc phân tử đặc biệt, có khả năng tạo ra liên kết tối ưu giúp màng sơn bám dính vào tường, chống bong tróc hiệu quả, chống tia UV nhờ vậy màng sơn được bảo vệ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt Ngoài ra, với Bề mặt sơn bóng đẹp, chịu chùi rửa tối đa, chống nấm mốc, ngăn ngừa vi khuẩn, BS 382 sẽ là lựa chọn số 1 cho ngôi nhà của bạn. Có bảng màu của hãng hoặc khách hàng có thể đặt hàng tùy ý.
Công dụng	Là loại sơn phủ lý tưởng cho các bề mặt ngoại thất như - Tường trát vữa - Tường gạch - Bể thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bể MDF
Loại	Modified Acrylic Emulsion.
Màu sắc hoàn thiện	Màu sắc: Siêu bóng; Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu .màu đặc biệt đáp ứng theo yêu cầu.
Đặc điểm	- Là loại sơn nước ngoài trời rất bóng. - Mùi rất nhẹ trong khi thi công sơn và trong quá trình sơn khô. - Là loại sơn nước chịu thời tiết tuyệt vời với độ bền màu cao. - Tính năng chống bám bụi. - Che lấp các khuyết tật nhỏ của bề mặt tường. - Tính năng chống rêu ,mốc rất tốt. - Tính năng chịu chùi rửa tuyệt vời.

Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> - Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 20 -150 - Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -1” - Pha loãng Tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	- Bột trét: 2-3 lớp bề ngoài trời A300. - Sơn lót: 1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoài trời CK242 . - Sơn phủ: 2-3 lớp sơn siêu bóng cao cấp ngoài trời BS 382.
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 40 – 50 µm cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30 ⁰ C Khô hoàn toàn: 4 giờ ở 30 ⁰ C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng. lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 ⁰ C
Đóng gói	1Kg, 5Kg .
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 80%. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn ALKAZA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>