

	TÀI LIỆU KỸ THUẬT KEO CHÍT MẠCH 2 THÀNH PHẦN DIAMOND	Mã số: TLKT.89/R&D/2022 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/12/2022
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	Keo chít mạch 2 thành phần Diamond là sản phẩm “Chống thấm – Chống bụi bẩn tuyệt đối” Sản phẩm phù hợp nhất với các khu vực: Khu vực nhiều ẩm ướt: Nhà vệ sinh, nhà tắm, spa, phòng massage,... Với khả năng “Chống thấm – chống bụi bẩn tối đa” keo chít mạch 2 thành phần Diamond có thể giải quyết tất cả nỗi lo về ron gạch ó bẩn, thấm nước, bong tróc.																																										
Công dụng	Keo chít mạch 2 thành phần Diamond được ứng dụng cho các khu vực sau: - Cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng... - Cho khu vực công trình nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp, bể bơi, khách sạn, nhà nghỉ, trang trí các khu vực sử dụng đá garanite, gạch men, gốm, sứ, gỗ, đá... - Thích hợp cho nhiều loại bề mặt vật liệu như bê tông, tường sơn bả, vữa xây, gỗ tự nhiên và nhân tạo... - Lấp đầy các khe hở, khoảng trống nhỏ trong xây dựng.																																										
Thông số kỹ thuật	Keo chít mạch 2 thành phần Diamond có chỉ số kỹ thuật sau: <table><tr><th>STT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>Đơn vị</th><th>Kết quả</th></tr><tr><td>1</td><td>Màu sắc</td><td>-</td><td>Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất</td></tr><tr><td>2</td><td>Dạng đóng gói</td><td>-</td><td>Tuýp</td></tr><tr><td>3</td><td>Tỷ trọng</td><td>g/ml</td><td>1.3±0.1</td></tr><tr><td>4</td><td>Độ dẫn dài tối đa</td><td>MPa</td><td>≥0.05</td></tr><tr><td>5</td><td>Chống thấm nước</td><td>-</td><td>Tốt</td></tr><tr><td>6</td><td>Thời gian khô bề mặt</td><td>Phút</td><td>30-180</td></tr><tr><td>7</td><td>Độ chảy vồng</td><td>mm</td><td>≤1</td></tr><tr><td>8</td><td>Hàm lượng chất rắn</td><td>%</td><td>≥60</td></tr><tr><td>9</td><td>Độ cứng shore A</td><td>-</td><td>30-45</td></tr></table>			STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất	2	Dạng đóng gói	-	Tuýp	3	Tỷ trọng	g/ml	1.3±0.1	4	Độ dẫn dài tối đa	MPa	≥0.05	5	Chống thấm nước	-	Tốt	6	Thời gian khô bề mặt	Phút	30-180	7	Độ chảy vồng	mm	≤1	8	Hàm lượng chất rắn	%	≥60	9	Độ cứng shore A	-	30-45
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả																																								
1	Màu sắc	-	Màu trắng hoặc các màu tự chọn theo định hướng của nhà sản xuất																																								
2	Dạng đóng gói	-	Tuýp																																								
3	Tỷ trọng	g/ml	1.3±0.1																																								
4	Độ dẫn dài tối đa	MPa	≥0.05																																								
5	Chống thấm nước	-	Tốt																																								
6	Thời gian khô bề mặt	Phút	30-180																																								
7	Độ chảy vồng	mm	≤1																																								
8	Hàm lượng chất rắn	%	≥60																																								
9	Độ cứng shore A	-	30-45																																								

VIET NAM DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn

	10	Nhiệt độ ứng dụng	°C	5-50
Đặc điểm	- Siêu bám dính trên nhiều chất liệu: gạch, đá, gỗ... - Dễ vệ sinh - Dễ thi công - Chống thấm và chống bám bụi tuyệt đối - Màu sắc đa dạng, thích hợp cho các công trình thiết kế, trang trí gây ấn tượng mạnh - Bề mặt mịn, nhẵn, bóng - Không bị rêu mốc, không bị ố đen - Chịu được mưa, nắng trên mái, sân thượng - Dùng để chít mạch các loại gạch, đá, gỗ ốp lát cho tường và sàn nhà			
Dữ liệu áp dụng				
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt: bề mặt phải khô, sạch và không dính dầu mỡ hoặc rỉ sét. Có thể rửa sạch bề mặt cần thi công bằng các chất tẩy rửa thông dụng.			
Phương pháp thi công	Bước 1: Chuẩn bị các dụng cụ để chít mạch gạch - Súng bắn keo - Ron cầu tạo mạch - Tuốc nơ vít - Bay - Khăn vải Bước 2: Vệ sinh mạch ron - Dùng khăn vải lau sạch phần bề mặt cần thi công - Dùng bay hoặc tuốc nơ vít để cạo sạch mạch cũ cũng như lau các bụi bẩn trên mạch gạch trước khi thi công Bước 3: Bơm keo vào mạch - Dùng 2 tay cầm súng, đi keo đều vào mạch gạch. Bước 4: Chà ron sàn gạch - Dùng cầu ron chuẩn bị sẵn chà vào mạch gạch sau khi chít keo và đây cũng là bước quan trọng nên bạn cần làm cẩn thận và tỉ mỉ một chút để đường ron được đẹp và đều. Bước 5: Công đoạn hoàn thành, gạt bỏ phần rìa – keo thừa - Sau khi hoàn thành các công đoạn trên thì bạn chỉ cần đợi khoảng 2-3h đồng hồ			

VIET NAM DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn

	cho keo chít mạch gạch Diamond được khô và cứng hẳn sau đó dùng tay để lấy phần keo thừa hoặc dùng bay để lấy .
Lưu ý khi sử dụng	- Không nên thi công keo chít mạch 2 thành phần khi trời mưa, tuyết, sương giá...
Vệ sinh	- Rửa sạch các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng. Keo đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các phương pháp cơ học
Bảo quản	- Điều kiện lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm - Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 18 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở. - Đóng nắp kỹ sau khi sử dụng để tránh bị khô.
Thông tin sản phẩm	- Dạng / Màu: tuýp kem / Trắng, vàng kem, ghi, đen, nhũ vàng, nhũ đồng... - Đóng gói: 400ml/bộ
Thông tin an toàn, sức khỏe	- Khi bị dính vào cơ thể phải rửa nhiều với nước sạch. - Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc. - Tránh xa tầm tay trẻ em. - Không đổ keo khô/ướt xuống cống, rãnh. - Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước - Xử lý chất thải: Theo quy định của địa phương. - Vận chuyển: Không nguy hiểm.
<u>Ghi chú</u>	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

VIET NAM DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn