

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT SƠN CHỐNG THẤM MÀU PISCES COLOUR WATERPROOF.EXT DT02	Mã số: 100/TLKT/DTC Lần ban hành: 02 Ngày ban hành: 01/01/2022 Đơn vị phát hành: Phòng R&D
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	<p>Sơn chống thấm màu Pisces Colour Waterproof.Ext DT02 là chất chống thấm đa màu được chế tạo từ nhựa polyurethan nguyên chất kết hợp Acrylic polime cho khả năng kháng nước, đàn hồi, do vậy nó có đặc tính kháng hóa chất, nhiệt, UV, cơ học và các yếu tố tự nhiên khác.</p> <p>DT02 là chất chống thấm gốc nước, một thành phần là hợp chất chống thấm đàn hồi, mềm dẻo, có khả năng che phủ và bám dính duyệt vôi trên bề mặt tường đứng của nền vữa, bê tông, đồng thời có khả năng chống nước và chống UV tuyệt hảo.</p> <p>DT02 có khả năng co giãn che phủ vết nứt nhỏ nhằm ngăn chặn nước ngấm vào, và là sơn 1 thành phần phủ trực tiếp lên bề mặt cần chống thấm rất dễ sử dụng và thi công.</p>
Loại	Là loại chống thấm hệ nước, dạng lỏng, gốc Acrylic Polime + Polyurethan
Công dụng	Sử dụng cho các bề mặt tường đứng ngoài trời.
Hoàn thiện	Mịn Màu : màu được lựa chọn theo bảng màu chuyên dụng
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none"> - Chống thấm tuyệt hảo. - Kháng sương giá, chịu nhiệt rất tốt, không chảy mềm. - Kháng UV và phong hóa rất tốt. - Phản chiếu ánh nắng tốt, góp phần cách nhiệt. - Thân thiện môi trường (gốc nước) - Dễ thi công (phun, lăn, quét)
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt và dụng cụ thi công	Chuẩn bị bề mặt: Mặt nền cần phải sạch, khô và không bám bụi, dầu, mỡ và các tạp chất.
Phương pháp thi	Khuấy đều sản phẩm sau khi mở nắp.

DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn

công	
Mức tiêu hao	<p>Thi công bằng con lăn hoặc máy phun chuyên dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Định mức thi công: 0,15 - 0,2 kg/m²/lớp. ▪ Thi công tối thiểu 2 - 3 lớp. Lớp sau thi công cách lớp trước tối thiểu 02 giờ ở điều kiện độ ẩm không khí < 70% và nhiệt độ > 10⁰C.
Đặc điểm kỹ thuật	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hình thức: Dạng lỏng ▪ Thời gian khô bề mặt (25⁰C): 2 giờ ▪ Thời gian khô hoàn toàn (25⁰C): 8 giờ ▪ Độ dày màng sơn khô: đạt 50 - 75 micron ▪ Độ dày màng sơn ướt : đạt 125 - 150 micron ▪ Đóng gói: Lon 05 kg & Thùng 18 kg ▪ Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời. ▪ Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng, lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 - 35 ⁰ C
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"> - Không được pha thêm dung môi khác vào sản phẩm. - Tránh để nước tiếp xúc với lớp phủ trong vòng 3 giờ sau khi thi công xong. - Để cho lớp cuối cùng khô hoàn toàn trong vòng 24 giờ trước khi đưa vào sử dụng. - Vệ sinh dụng cụ: bằng nước ngay sau khi sử dụng. - Tẩy vết bẩn: Bằng nước khi vết bẩn còn ẩm. Khi vết bẩn đã khô, bằng biện pháp cơ học hoặc bằng chất tẩy sơn.
Miễn trừ	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của nhãn hàng DAIPON - Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>

DELTA CENTRE Co.,LTD

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội
Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

www.dgo.com.vn